

NATURAL Tec Oil 501 масло для нагруженных поверхностей

■ **Область применения**

Natural Tec Oil 501 предназначен для финишной обработки деревянных поверхностей, таких как полы, кухонные рабочие поверхности и столешницы, мебель, а также абсорбирующие каменные и клинкерные поверхности!

■ **Технические характеристики**

Natural Tec Oil 501 это финишное покрытие, которое придает особую прочность сильно эксплуатируемым поверхностям. Входящие в состав масла и смолы, создают усиленный прочный поверхностный слой, устойчивый к истиранию, обладающий грязе- и водоотталкивающими свойствами.

■ **Состав**

Льняное масло, рициновое масло, древесное масло, глицерин, даммар, скипидар живичный, набухающая глина, кремнезем, бессвинцовые сушащие вещества.

■ **нанесение: хорошо перемешать!**

Подготовительные работы: Основание должно быть отшлифовано.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (максимальная влажность для твердых пород 13%, для остальных- 15%).Рекомендуемое зерно финишной шлифовки P220-P360.

■ **Грунтовка:**

Поверхность должна быть обработана Möbel Hartöl или Parkettöl.

■ **нанесение (на полы)**

шпатель: Tec Oil 501 нанести на поверхность, затем отполировать однодисковой машиной с белым падом.

Валик: нанесите Tec Oil 501 с помощью специального валика тонко и равномерно.

Распыление: нанесите тонко и равномерно на расстоянии 20-30 см.

■ **сушка**

Дайте высохнуть в течение 12-24 часов.

Полное время набора прочности масла Natural Tec Oil 501 при температуре от +20 и относительной влажности 50% , после которого можно нагружать поверхность -10-14 дней. При высыхании необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении. В этот период нельзя производить влажную уборку и применять моющие средства.

■ **Внимание!**

Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным мылом. Они могут самовоспламениться из-за высыхающих растительных масел.

■ **читска и уход**

Уход за поверхностью: для уборки мы рекомендуем Natural Spezial Reiniger. Для реставрации NATURAL Pflegewachsol.

■ **Технические данные**

Время сушки при 20°C:

На отлип: 6 – 8 ч

Умеренная эксплуатация: 12 ч

полное время набора прочности масла Natural Tec Oil 501 при температуре от +20 и относительной влажности 50% , после которого можно нагружать поверхность 10-14 дней.

разбавление: NATURAL Naturölverdunnung

При необходимости запросите паспорт безопасности.

■ **Расход:** Расход может варьироваться в зависимости от типа древесины и степени шлифовки.

Шпатель /: 30–60 м² / л

Валик: 15-20 м² /л

Распыление: 10–30 г / м² слой

Пром. нанесение: 10–20 г / м² слой

Обновление поверхности: 50-100 м² /л

Упаковка: 0,1 л/0,375 л / 0,75 л / 2,5 л.

■ **Хранение и срок годности**

В плотно закрытой емкости и в сухом помещении срок годности не менее 5 лет. Хранить в не доступном для детей месте.

■ **Утилизация**

Полностью опорожненные банки или высушенные остатки краски не являются специальными отходами и могут быть утилизированы как бытовые отходы.

■ **Общие сведения**

NATURAL NATURFARBEN заботится об окружающей среде. Используется натуральное сырье из замкнутого экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в соответствии с биологией. Безотходная технология обработки красок и лакокрасочных материалов

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)70/674957, Telefax 674957-9; email: office@natural.at Vertrieb BRD: Natural Naturfarben GmbH, D-83395 Freilassing Tel. +49 (0)8654/608661 email: deutschland@natural.at - Info0913. Internet: www.naturalnaturfarben.com

Abschriften, Copien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.